

## PEINTURE MAT À BASE DE RÉSINE SILOXANE EN PHASE AQUEUSE

### APPLICATION



### SÉCHAGE



### NETTOYAGE



### FINITION



### CARACTÉRISTIQUES



## DESTINATION

Peinture conçue pour les mur et plafonds des salles sèches : chambre, séjour, salle à manger...  
Très faible teneur en composés organiques volatils.

## PROPRIÉTÉS

- Matité profonde
- Sans reprise
- Blanc impeccable
- Très couvrant
- Inodore
- Exempt de solvant
- Facile à appliquer
- Aspire la vapeur d'eau
- Supporte parfaitement le brossage humide (classe 3 suivant la norme NF EN 13300).

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2/10c



## CARACTÉRISTIQUES

- Apparence en contenant : aspect liquide et crémeux
- Apparence du film : mat semi tendu
- Masse volumique : 1.48 +/- 0.05 kg/l
- Extrait sec : en poids : 57 +/- 2%
- Extrait sec : en volume : 37 +/- 2%
- Concentration en Composés Organiques Volatils COV (directive 2004/42/CE) : <10g/l. Valeur maximale UE autorisée : 30g/l en 2010
- Ne possède pas de point d'éclair
- Brillant Spéculaire à 85° : <1.5%
- Rendement moyen : 8 à 12 m<sup>2</sup>/l (dépendant de la nature des surfaces et des techniques d'application)
- Séchage (20°C - 65% HR) : HP : 20min / Sec : 60min / Recouvrable : 4 à 6h
- Teintes : Blanc
- Mode et durée de stockage : Le produit conserve ses propriétés jusqu'à 12 mois dans un contenant non entamé et hermétique. Ne pas l'exposer à de fortes chaleurs ou au gel.

### PRÉPARATION DES FONDS

Le DTU 59-1 s'applique pour la préparation des surfaces à peindre. Par ailleurs, il est recommandé de :  
Poncer ou lessiver puis rincer à l'eau claire les surfaces dont la finition est brillante ou satinée. L'objectif est de le rendre mat  
Imprimer les surfaces non peintes.

### APPLICATION

Tous les travaux doivent se conformer au DTU 59-1  
LA RAVISSANTE peut être appliquée à la brosse, au rouleau (pils 10 à 12 mm), et avec le pistolet Airless. Ces outils peuvent facilement être nettoyés avec de l'eau après usage  
Le produit aura besoin d'être dilué avec de l'eau avant application. Une dilution de 0 à 5% est nécessaire pour une application à la brosse ou au rouleau et de 5 à 8% pour l'Airless.

### PROCESSUS D'APPLICATION

LA RAVISSANTE est destinée aux surfaces intérieures. La nécessité ou non d'appliquer préalablement une couche de peinture d'impression dépendra du type de support.

En finition, appliquer 1 ou 2 couches de LA RAVISSANTE en fonction des surfaces à recouvrir et du rendu souhaité.

Pour l'impression, se fera donc avec :

L'UNIVERSELLE sur :

- L'enduit au mortier de liant hydraulique
- La fibre-ciment
- Le plâtre

L'INDISPENSABLE sur :

- Les plaques de plâtre à épiderme cartonné.

Aucune impression n'est nécessaire pour les peintures antérieures adhérentes et compatibles.

### CONDITIONNEMENT

Contenant de 10L



### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux instructions dans la fiche d'information sur la sécurité.

### GESTION DES DÉCHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez-vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.