

PEINTURE ORGANO-MINÉRALE DE CLASSE D2, D'ASPECT MAT À BASE DE COPOLYMÈRES ACRYLIQUES ET SILOXANES EN PHASE AQUEUSE

APPLICATION



SÉCHAGE

20 min 1 H 24 H
HORS POUSSIÈRE SEC RECOUVRABLE

NETTOYAGE




RENDEMENT



PROPRIÉTÉS

- Très bon pouvoir couvrant
- Très bonne tenue aux U.V. et aux intempéries
- Bonne résistance à l'encrassement
- Grande facilité d'application
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau
- Aspect très mat
- Résistance à la brossabilité humide classe 3 suivant la norme NF EN 13300



Classement AFNOR NF EN 1062-1 : G3, E3, S1, V2, W3, A0, C0 - XP T34-722 : D2 - NFT 36005 : Famille I Classe 7b2/10c

CARACTÉRISTIQUES

- Apparence en contenant : aspect onctueux
- Apparence du film : mat
- Masse volumique : 1.49 +/- 0.05 kg/l
- Extrait sec : en poids : 61 +/- 2%
- Extrait sec : en volume : 42 +/- 2%
- Concentration en Composés Organiques Volatils COV (directive 2004/42/CE) : <40g/l. Valeur maximale UE (cat. A/c) autorisée : 40g/l en 2010
- Point éclair : non concerné
- Brillant Spéculaire à 60° : <5%
- Rendement moyen : 200 à 250g/m² selon la nature des fonds et le mode d'application
- Séchage (20°C - 65% HR) : HP : 20min / Sec : 1h / Recouvrable : 24h
- Mode et durée de stockage : Le produit se conserve 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auxquels s'ajoutent des préparations particulières. Décontamination éventuelle du support avec un nettoyant façade.

Ces conseils ont une portée indicative mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

- Outils nécessaires : brosse, pistolet Airless, rouleau (poil 18/20 mm)
- Conditions d'application : DTU 59.1
- Diluant recommandé : eau
- Dilution brosse, rouleau :
 - 1ère couche : 5 à 10% en volume à l'eau selon absorption des fonds
 - 2ème couche : prêt à l'emploi
- 5 à 10% pour une application au pistolet Airless

CONDITIONNEMENT

Contenants de 5Kg et 20Kg

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux instructions dans la fiche d'information sur la sécurité.



GESTION DES DÉCHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez-vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.