

PEINTURE LAQUE SATIN TENDUE HAUTES PERFORMANCES ACRYLIQUE POLYURÉTHANE EN PHASE AQUEUSE

APPLICATION



SÉCHAGE

60 à 120 min  24 H 
HORS POUSSIÈRE RECOUVRABLE

NETTOYAGE



FINITION



CARACTÉRISTIQUES



DESTINATION

- Intérieur et extérieur
- Neuf / Entretien
- Protection et décoration des menuiseries bois ou métalliques sur primaire adapté
- Finition A.

PROPRIÉTÉS

- Primaire et finition
- Supporte parfaitement l'humidité. Niveau de résistance classe 1, suivant la norme NF EN 13300 de février 2002
- Résiste aux frottements répétés, à l'astiquage et aux chocs
- Couvre bien les surfaces colorées avec une seule couche
- Absorbe la vapeur d'eau
- Odeur non gênante
- Offre un tendu optimal
- Facile à poser
- Sèche rapidement.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a/6a-7b2



CARACTÉRISTIQUES

- Apparence en contenant : fluide à l'aspect velouté
- Apparence du film : satin tendu
- Masse volumique sur le blanc: 1.30 +/- 0.05 kg/l
- Extrait sec sur le blanc : en poids : 54 +/- 2%
- Extrait sec sur le blanc : en volume : 40 +/- 2%
- Concentration en Composés Organiques Volatils COV (directive 2004/42/CE) : 30g/l. Le produit respecte la valeur maximale UE de sa catégorie fixée à 30g/l en 2010
- LA SOMPTUEUSE n'est pas hautement inflammable (pas de point d'éclair)
- Brillant Spéculaire à 60° : 20+/-5%
- Rendement moyen : 10 à 14 m²/l (en fonction du type de surface à couvrir et la méthode d'application utilisée)
- Séchage (20°C - 65% HR) : HP : 60 à 120min / Recouvrable : 24h
- Teintes : Blanc et nuances
- Mode et durée de stockage : Ce produit se conserve 12 mois si le contenant n'a pas été encore ouvert. Il doit être conservé à l'abri des sources de chaleur et protégé du gel.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les opérations de préparation des surfaces devront respecter la NF DTU 59-1.

- Traiter les bois pour prévenir l'apparition de champignons et repousser les insectes mangeurs de bois
- Décaper les peintures qui se décollent
- Matifier les revêtements à finition satinée ou brillante. Un ponçage ou un lessivage suivi d'un rinçage à l'eau claire suffit
- Poser une couche d'impression adaptée sur les surfaces favorables aux remontées de tanin (chêne, châtaignier, etc...)
- Appliquer un primaire antirouille adéquat sur les parties métalliques
- En cas de besoin, procéder à une application d'un bactéricide (suivant les indications dans la fiche technique fournie) sur les surfaces
- Poser une sous-couche de blanc ou de gris moyen pour obtenir la nuance recherchée si vous comptez repeindre des surfaces aux couleurs vives (jaune, rouge, etc...). Le but étant d'optimiser l'opacité.

À noter que ce produit ne s'appliquera que sur du bois sec. Il est préférable d'éviter de l'utiliser sur des essences dont la résine ou la sève peut remonter à la surface.

Ces conseils sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent remplacer un descriptif approprié aux caractéristiques et à la nature du support à mettre en peinture.

APPLICATION

- Le respect du DTU 59-1 est obligatoire
- Ce produit est compatible avec la brosse, le rouleau (poils 6 à 10 mm), le rouleau laqueur et le pistolet Airless. Ces outils peuvent se nettoyer facilement avec de l'eau
- La dilution se fera en fonction des outils employés pour la pose de la peinture. Elle est conditionnée de manière à être prête à l'emploi pour la brosse et les rouleaux. Elle nécessite une dilution de 5 à 10% pour l'Airless.

CONDITIONNEMENT

Contenants de 1L, 2.5L et 10L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux instructions dans la fiche d'information sur la sécurité.



GESTION DES DÉCHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez-vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.